

Centripor Extra

(poprzednia nazwa Murapor Extra)

Kompleksowa domieszka do produkcji towarowej zaprawy murarskiej

Właściwości produktu

- Przedłuża urabialność zaprawy do 36 godzin
- Zwiększa jednorodność gotowej zaprawy

Zastosowanie produktu

- Zaprawy murarskie klasy M 2 ÷ M 20

Sposób zastosowania

Domieszkę Centripor Extra można stosować ze wszystkimi cementami normowymi. Do mieszanki wprowadza się ją przy pomocy odpowiedniego urządzenia dozującego. Należy zachować niezbędny czas mieszania: 1 min. Należy przeprowadzić badanie przydatności domieszki. Sposób działania domieszki zależy od rodzaju i klasy cementu w zaprawie oraz od aktualnych warunków klimatycznych. Stąd w każdym konkretnym przypadku należy wykonać zaroby próbne, aby ustalić zawartość domieszki potrzebną dla uzyskania pożądanego czasu opóźnienia.

Uwagi

Ze względu na ochronę środowiska opakowania należy dokładnie opróżniać. Kontenery wielokrotnego użycia należy szczelnie zamknąć i chronić przed zanieczyszczeniami.

Właściwości techniczne produktu Centripor Extra

Parametr	Jednostka miary	Wartość*	Uwagi
Gęstość objętościowa	kg/dm ³	1,14	± 0,03
Zalecane dozowanie	g	2 – 15	na 1 kg cementu
Maks. zawartość chlorków	% zawartość masy	< 0,1%	
Maks. zawartość alkaliów	% zawartość masy	<1,5 %	

Charakterystyka produktu Centripor Extra

Rodzaj domieszki	domieszka do zapraw, napowietrzająca/uplastyczniająca zgodna z EN934-3: T2
Barwa	brązowa
Postać	płynna
Miejsce notyfikacji	MPA, Karlsruhe
Zakładowa Kontrola Produkcji	wg EN ISO 9001 oraz EN 934-3/6
Warunki przechowywania	Przechowywać szczelnie zamkniętych opakowaniach. Chronić przed przemarzaniem.
Sposób dostawy	beczka 180 kg kontener 1000 kg

Wskazówki dot. bezpieczeństwa. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami, dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdujących się na etykietach produktu oraz w kartach charakterystyki.

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej.

Wydanie 2100004969. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność.