MC-FastTape 500

Taśma z termoplastycznego elastomeru laminowanego włókniną do uszczelniania dylatacji

BE SURE. BUILD SURE.

WŁAŚCIWOŚCI PRODUKTU

- Trwale elastyczny i odporny na rozdarcia
- Wodoszczelny
- Szybki i łatwy montaż
- Odporny na starzenie
- Duża odporność chemiczna
- W szczególności polecany do stosowania w połączeniu z produktami z serii MC-Proof i Nafuflex

OBSZARY ZASTOSOWAŃ

- Uszczelnianie szczelin oddzielających budynki
- Uszczelnianie szczelin konstrukcyjnych i dylatacyjnych

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE APLIKACJI

Przygotowanie podłoża

Całkowicie usunąć luźne części, stare powłoki malarskie, kurz, brud itp. Podłoże winno być zabezpieczone przed mrozem, nośne i wolne od wszelkich elementów mogących pogorszyć przyczepność. Usunąć nierówności o ostrych krawędziach.

Nakładanie

Uszczelniane połączenia na całej powierzchni zmostkować taśmą MC-FastTape 300 lub MC-FastTape 500. W tym celu taśma uszczelniająca zostaje ułożona jako pierwsza warstwa uszczelnienia. Następnie można nałożyć drugą warstwę. W przypadku odkształceń połączeń klas VK2-E i VK3-E umieścić taśmę uszczelniającą w szczelinie w kształcie pętli (w kształcie litery Q).

Wskazówka

W przypadku zastosowania grubych powłok bitumicznych modyfikowanych polimerami (PMBC) i mineralnych mas uszczelniających mostkujących pęknięcia należy przestrzegać normy DIN 18533 część 1-3.

MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 20 · 63-000 Środa Wlkp.
Tel. +48 61 28 64 500
info@mc-bauchemie.pl · www.mc-bauchemie.pl

DANE TECHNICZNE & CHARAKTRYSTYKA PRODUKTU

Parametr	Jednostka	Wartość	Komentarz
Grubość	mm	0,7	
Szerokość	mm	500	
Waga	g/m	około 182	
Odporność na temperatury	°C	> -30	
		< 90	
Wodoszczelność	bar	≥ 1,5	EN 1928
Reakcja na ogień		B2	DIN 4102-1
		E	EN 13501-1
Wydłużenie przy zerwaniu (wzdłużne)	%	≥ 50	DIN EN ISO 527-3
Wydłużenie przy zerwaniu (poprzeczne)	%	≥ 200	DIN EN ISO 527-3
	Podane parametry techniczne są wynikiem badań laboratoryjnych, przeprowadzonych w temp. 21°C ±2°C i względnej wilgotności powietrza 50%.		
Opakowanie	rolka - 50 m		
Kolor	niebieski		

Wskazówki dot. bezpieczeństwa
Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdującymi się na etykietach produktu oraz w kartach charakterystyki.

Uwaga: Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego w zakresie przeznaczenia oraz stosowania w obiektach budowlanych. Przed zastosowaniem wyrobu budowlanego w obiektach budowlanych, których właściwości i warunki odbiegają od standardowych, należy uprzednio uzyskać stosowne zatwierdzenie dla odstępstwa ze strony uprawnionego projektanta lub inżyniera. Techniczne doradztwo specjalistów MC nie znosi ani nie zastępuje wymogów prawnych dla dokonywania odstępstw od przepisów techniczno-budowlanych lub projektów architektoniczno-budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów ponosimy odpowiedzialność za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo naszych współpracowników, odbiegające od treści kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku ich pisemnego potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad wiedzy technicznej. Informacje zawarte w niniejszej karcie dotyczą wyrobu budowalnego dostarczonego przez krajową spółkę handlową MC wskazaną w stopce dokumentu. Należy uwzględnić, że specyfikacje danego wyrobu w innych krajach mogą się różnić, dlatego obowiązująca jest zawsze karta techniczna w odniesieniu do tego zakładu, w którym dany wyrób został wytworzony. Obowiązuje zawsze najnowsza wersja karty technicznej, data wydania znajduje się w stopce. Tym samym unieważnia się dotychczasowe wydania karty i nie wolno ich stosować. Aktualna wersja karty wyrobu dostępna jest na naszej stronie internetowej. [2400022215]

MC-Bauchemie Sp. z o.o.
ul. Prądzyńskiego 20 · 63-000 Środa Wlkp.
Tel. +48 61 28 64 500
info@mc-bauchemie.pl · www.mc-bauchemie.pl