

MC-Fibre Poly 800/40 Macro

włókna konstrukcyjne do betonu w formie pojedynczych radełkowanych włókien długości 40 mm, kolor grafitowy

Właściwości produktu

- Alternatywa dla tradycyjnego zbrojenia stalowego – po wykonaniu obliczeń statycznych przez konstruktora
- Zwiększona wytrzymałość na zginanie, wodoszczelność i mrozoodporność
- Redukcja kosztów robocizny i skrócenie czasu przygotowania szalunku dla betonowanego elementu
- Odporność na korozję / nie rdzewieją
- Zwiększają udaroodporność
- Redukują bleeding oraz skurcz betonu
- Zwiększają wytrzymałość na rozciąganie
- Doskonała przyczepność do betonu dzięki specjalnemu wzorowi włókna
- Włókna pakowane są w worki samorozpuszczalne

Zastosowanie produktu

- Beton natryskowy
- Prefabrykaty i wyroby betonowe
- Posadzki przemysłowe
- Budownictwo rolnicze / płyty i zbiorniki na gnojowicę
- Drogi, nawierzchnie, parkingi betonowe

Sposób zastosowania

Mieszanie

Przy produkcji mieszanek betonowych w konsystencji S3 do S5 (stożek Abramsa) włókna należy zadozować na kruszywo i wymieszać z pozostałymi składnikami w mieszalniku. W przypadku mieszanek o konsystencji S1-S2 w pierwszej kolejności do mieszalnika należy dodać włókna a następnie pozostałe składniki mieszanki.

Włókna bardzo dobrze rozprzewadzą się w mieszance. Konsystencję mieszanki można modyfikować dodając odpowiedni superplastyfikator. Włókna zapewniają szybkie i równomierne rozprzewadzenie mieszanki w formie.

Czas mieszania zarobu o objętości 1 m³ wynosi ok. 50-70 sekund. Zaroby próbne najlepiej przeprowadzić w betonowozie, mieszając beton przed rozładunkiem przez ok. 3 do 5 min. na maksymalnych obrotach.

Sposób dostawy

MC-Fibre Poly 800/40 Macro dostarczane są na paletach 300 kg, a paleta odpowiada 30 kartonom po 10 kg.

Karton: 10 opakowań x1 kg

Minimalne wartości zamówienia ustalane są indywidualnie.

Specyfikacja

Przed zastosowaniem włókien zalecamy przeprowadzenie prób technologicznych, pomoże to ustalić urabialność, reologię i inne istotne parametry mieszanki betonowej. Włókna MC-Fibre Poly 800/40 Macro z powodzeniem stosowane są w samozagęszczalnym betonie pompowanym oraz w betonie natryskowym.

Zakres gwarancji

Włókna MC-Fibre Poly 800/40 Macro spełniają wymagania normy EN-14889, część 1 i 2, klasa włókien II, kontrola produkcji zgodnie z systemem 1.

Z uwagi, że firma MC-Bauchemie nie ma kontroli nad prawidłowym zastosowaniem i wbudowaniem mieszanki z zawartością naszych włókien nie bierze odpowiedzialności za produkt końcowy.

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami, dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdującymi się w kartach charakterystyki produktu.

Doradztwo techniczne

Jeżeli mają Państwo pytania dotyczące naszych produktów nasi doradcy techniczno-handlowi są do Państwa dyspozycji.

Charakterystyka produktu MC-Fibre Poly 800/40 Macro:

Parametr	Jednostka miary	Wartość	Uwagi
Składnik bazowy	%	100	Poliolefina
Długość włókna	mm	40	
Gęstość	g/cm ³	0,91	
Struktura włókna		Pojedynczne włókno radełkowane	
Średnica	mm	0,8	
Wytrzymałość na rozciąganie	MPa	400	
Moduł Younga	MPa	min. 6000	
Odporność na alkalia		Doskonała	
Nasiąkliwość		Zerowa	
Temp. mięknięcia	°C	ok. 160-170	nominalna
Dozowanie	kg	1-8	na 1 m ³ betonu
Przechowywanie	Miesiąc	36	W suchym miejscu/max. 40° C

Wskazówki dot. bezpieczeństwa. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami, dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdujących się na etykietach produktu oraz w kartach charakterystyki.

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej.

Wydanie 12/22-PL. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność.