



# MC-Floor TopSpeed ESD (nowa nazwa MC-DUR TopSpeed ESD)

## Szybkosprawną, barwną, antystatyczną, powłoką malarską

### Właściwości produktu

- Dwukomponentowa, o niskiej zawartości rozpuszczalnika, paroprzepuszczalna, odporna na działanie UV, szybkowiążąca żywica reaktywna na bazie Technologii KineticBoost®
- Właściwości antystatyczne, przewodzące (rozpraszające), (Raport 10-449-2019, Grupa B.E.)
- Wiązanie jest mało uzależnione od temperatury i wilgoci
- Krótkie odstępy czasowe pomiędzy kolejnymi krokami technologicznymi
- Dobra odporność na rozcieńczone kwasy, zasady i roztwory soli
- Możliwość nakładania powłoki pędzlem, wałkiem lub natryskiem
- Dłuższy czas obróbki i przyspieszony czas wiązania
- Bardzo dobra odporność na ścieranie i zarysowania

### Zakres zastosowania

- Antyelektrostatyczna, przewodząca powłoka na podłożach mineralnych oraz jako przewodząca warstwa zamykająca
- Powłoka dla obszarów ESD (EPA) również z wykorzystaniem uziemienia ludzi poprzez układ : specjalistyczne obuwie – posadzka przewodząca
- Możliwość układania również w niekorzystnych warunkach pogodowych
- REACh- scenariusz ekspozycji: obróbka, stała inhalacja, czasowy kontakt z wodą,

### Wskazówki do obróbki

#### Przygotowanie podłoża / Mieszanie

Patrz karta informacji technicznych: „Ogólne wskazówki obróbki. Posadzki przemysłowe. Podłoże i przygotowanie podłoża” oraz „Ogólne wskazówki obróbki. Żywice reaktywne”.

#### Gruntowanie

W zależności od wymagań gruntowanie i/lub szpachlowanie wykonać przy pomocy żywicy MC-Floor TopSpeed SC lub innych środków gruntujących na bazie żywicy epoksydowej np. MC-DUR 1200 VK lub MC-DUR 1177 WV-A. Patrz odpowiednie karty informacji technicznych.

#### Powłoka odprowadzająca ładunki

Po związaniu warstwy gruntującej lub warstwy szpachlowej (patrz karty techniczne) należy rozmieścić i zamocować punkty przyłączeniowe (połączenie między warstwową siatką uziemiającą z instalacją uziemiającą budynku). Następnie należy wykonać między warstwową siatkę uziemiającą z taśmy miedzianej MC Leitband. Po naklejeniu taśm całą powierzchnię pokryć przewodzącą powłoką MC-DUR GLW (patrz karta techniczna MC-DUR GLW).

#### Nakładanie gładkiej powłoki posadzkowej.

Na związanej warstwie odprowadzającej ładunki wykonujemy powłokę posadzkową techniką malarską. Materiał nakładamy przy pomocy wałka welurowego metoda krzyżową bez widocznych smug i połączeń. Powłokę nakładamy dwoma warstwami w odstępie czasowym 2 do 12 godzin.

#### Nakładanie antypoślizgowej powłoki posadzkowej.

Wykonanie powłoki antypoślizgowej polega na zasypaniu pierwszej warstwy żywicy specjalnym przewodzącym kruszywem (uziarnienie 0,2-0,6 mm) na bazie

węglika krzemu MC ASR-N24. Po związaniu pierwszej warstwy żywicy powierzchnię lekko szorujemy przy pomocy pacy stalowej gładkiej i dokładnie odkurzamy. Warstwę zamykającą nakładamy przy pomocy twardej pacy gumowej i wyrównujemy wałkiem welurowym. Przy użyciu kruszywa ASR-N24 zużycie warstwy zamykającej wynosi ok. 400 g/m<sup>2</sup>

#### Nakładanie na starej powłoce żywicznej.

Stare powłoki na bazie żywicy poliuretanowej lub epoksydowej można pokryć powłoką MC-Floor TopSpeed ESD. Całą starą powierzchnię należy lekko przeszlifować i odkurzyć. Dodatkowo, powierzchnię należy umyć środkiem czyszczącym MC-Duroprop B, a następnie zmyć czystą wodą. Po wyschnięciu możemy nanieść powłokę MC-Floor TopSpeed ESD zgodnie ze schematem opisanym powyżej.

#### Ogólne informacje

Przy nakładaniu natryskowym zalecamy kontakt z naszymi doradcami technicznymi. Zużycie materiału, czasy obróbki oraz czas pełnego obciążenia może się zmieniać w zależności od warunków panujących na obiekcie. Proszę zapoznać się z informacjami w karcie „Ogólne wskazówki obróbki. Żywice reaktywne”. Oddziaływanie chemiczne może prowadzić do zmian w odcieniu materiału, które z reguły nie mają wpływu na właściwości i walory użytkowe warstw posadzkowych. Powierzchnie bardzo silnie obciążone chemicznie lub mechanicznie są narażone na przyspieszone zużycie. Zalecane są regularne kontrole i stała konserwacja.



<b>Właściwości techniczne MC-Floor TopSpeed ESD</b>			
<b>Parametr</b>	<b>Jedn.</b>	<b>Wartość*</b>	<b>Uwagi</b>
Stosunek mieszania	wagowo	2 : 1	baza : utwardzacz
Gęstość	g/cm <sup>3</sup>	ok. 1,34	przy 20°C i 50% wilg. wzgl. powietrza
Lepkość	mPa·s	ok. 1.500	przy 20°C i 50% wilg. wzgl. powietrza
Czas obróbki	minuty	ok. 60	przy 20°C i 50% wilg. wzgl. powietrza
Czas otwarty (nakładanie następnych warstw)	godziny	2 - 12	przy 20°C i 50% wilg. wzgl. powietrza
Obciążenie ruchem pieszym	godziny	2 - 4	przy 20°C i 50% wilg. wzgl. powietrza
Możliwość pełnego obciążenia	godziny	48	przy 20°C i 50% wilg. wzgl. powietrza
Warunki obróbki:	°C	≥ 2; ≤ 35 ≥ 50 %	temp. powietrza, materiału i podłoża. Wilgotność względna powietrza Punkt rosy nie powinien zostać przekroczony. (Temperatura podłoża powinna być wyższa od temp. punktu rosy)
Zużycie	g/m <sup>2</sup>	ok. 150÷250 ok. 400	na każdą warstwę powłoki (wałek) warstwa zamykająca, posadzka antypoślizgowa

<b>Właściwości produktu MC-Floor TopSpeed ESD</b>	
Środek czyszczący	MC-Reinigungsmittel U
Kolory standardowe	MC-grau (szary) i RAL 7035Inne kolor na zamówienie
Forma dostawy	para puszek 10 kg
Składowanie	Okolo 12 miesięcy przy składowaniu w oryginalnie zamkniętych pojemnikach, w chłodnych (poniżej 20°C) i suchych warunkach. Chronić przed mrozem!
Utylizacja opakowań	W interesie środowiska naturalnego proszę całkowicie opróżnić opakowania.
Dyrektywy EU 2004/42	RL2004/42/EG All/j (500 g/l) □ 500 g/l VOC

#### **Wskazania bezpieczeństwa**

Prosimy o przestrzeganie wskazań dotyczących bezpieczeństwa zawartych na etykietach opakowań oraz w kartach bezpieczeństwa produktu. GISCODE : PU50

**Uwaga!** Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.

**Wydanie 11/20.** Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność.