

MC-PowerCoat Cat

Przyspieszcz wiązania dla MC-DUR PowerCoat

Właściwości produktu

- Przyspiesza wiązanie produktów serii MC-DUR PowerCoat 200/240/280

Zastosowanie produktu

- Przyspieszanie wiązania hybrydowych powłok podłogowych Pu/mineral
- Szybsze uruchomienie, szybszy powrót do eksploatacji
- Szybkie utwardzanie nawet w niskich temperaturach

Sposób zastosowania

Aplikacja:

Produkty MC-DUR PowerCoat 200/240/280 wymieszać zgodnie z instrukcją zawartą kartach technicznych. Po 2 minutach mieszania zaprawy (składniki A/B/C/D) dodać do niej pełną ilość opakowania przyspieszacza. Następnie mieszać przez kolejną minutę w celu ujednolicenia masy.

Stosunek dozowania MC-DUR PowerCoat Cat do MC-DUR PowerCoat 200/240/280 zgodnie z tabelą:

Temp. aplikacji °C	Ilość przyspieszacza ml	Czas obróbki min.	Obciążenie mechaniczne h	Odporność na wodę h
10	70	10	5	12
15	50	10	5	12
20	35	10	5	12

Podany czas obróbki obejmuje rozkładanie, wyrównywanie oraz tam gdzie jest to przewidziane zasypywanie piaskiem. Wszystkie te czynności muszą być zakończone w podanym czasie obróbki. Podane ilości przyspieszacza odnoszą się do jednego standardowego pojemnika MC-DUR PowerCoat 200/240/280.

Uwagi specjalne:

Specjalne wskazówki: Stopień zużycia, czas stosowania, dostępność i osiągnięcie odporności są zależne od temperatury i miejsca. Patrz nasza instrukcja "Żywyce reaktywne". Stosowanie MC-DUR PowerCoat Cat skraca dostępny czas obróbki dlatego może się okazać, że mogą wystąpić problemy z usunięciem śladów po pacach i szpachlowaniu.

Na sąsiadujących polach należy rozkładać tylko materiał z taką samą zawartością przyspieszacza. Przed utwardzeniem świeża powłoka ma większą skłonność do przyciągania brudu i ulegania zabrudzeniom. W zależności od warunków lokalnych, wczesna ekspozycja na wodę może wpłynąć na poziom połysku.

Wczesne narażenie na działanie chemikaliów i światła może prowadzić do zmian kolorystycznych, jednak zjawiska te zwykle nie wpływają negatywnie na użytkową jakość posadzki. Powierzchnie obciążone chemicznie i mechanicznie mają nieuchronną tendencję do ulegania zużyciu w wyniku eksploatacji. Dlatego zaleca się regularne kontrole i konserwację.

Właściwości techniczne produktu MC-PowerCoat Cat

Parametr	Jednostka miary	Wartość*	Uwagi
Gęstość	g/cm ²	ok. 1,16	przy 20°C
Czas obróbki	minuty	ok. 10	przy 20°C i 50 % względnej wilgotności powietrza
Warunki aplikacji	°C	≥10≤30	temp. powietrza, podłoża, materiału
	%	≤85	wilgotność względna
	K	3	powyżej punktu rosy

Charakterystyka produktu MC-PowerCoat Cat

Barwa	przezroczysty
Sposób dostawy	kanister 2,5 l
Warunki przechowywania	Można przechowywać w chłodnych (poniżej 20°C) i suchych warunkach przez 12 miesięcy w oryginalnych, nieotwartych opakowaniach. Chronić przed mrozem.
Usuwanie odpadów	Należy dokładnie opróżniać pojemniki.

* Podane wartości są wynikiem badań laboratoryjnych, które zostały przeprowadzone w temp. 21 °C +/-2 °C i względnej wilgotności powietrza 50%.

Wskazówki dot. bezpieczeństwa. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami, dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdujących się na etykietach produktu oraz w kartach charakterystyki.

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej.

Wydanie 02/23 PL. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność.