



MC-Top Primer

(dawna nazwa Emcefix- Haftbrücke)

Mineralna warstwa szepna, stosowana do prac w ramach kosmetyki betonu

Właściwości produktu

- Gotowa do użycia, wystarczy wymieszać z wodą
- Jednokomponentowa
- Nie zawiera rozpuszczalnika
- Łatwo urobialna
- Możliwość szybkiej dalszej obróbki
- Zapewnia pewną przyczepność

Zastosowanie produktu

- Warstwa zapewniająca przyczepność szpachli wykończeniowych do mineralnych podłoży

Sposób zastosowania

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być czyste, stabilne, nośne i wolne od elementów, utrudniających przyczepność.

Przed nałożeniem warstwy szepnej należy odpowiednio zwilżyć podłoże, tak aby było matowo - wilgotne ale nie całkowicie nasyczone wodą.

Mieszanie

MC-Top Primer wsypuje się do wcześniej odmierzonej wody ciągle mieszając, aż do uzyskania jednolitej, homogenicznej, szlamowej konsystencji.

Czas mieszania wynosi minimum 3 min., do mieszania stosuje się mieszarkę wolnoobrotową.

Na jedno wiaderko 5 kg potrzeba 0,9 – 1,0 l wody.

Nanoszenie materiału

Warstwę szepną nanosi się na matowo-wilgotne podłoże za pomocą pędzla lub ławkowca.

Należy zwrócić szczególną uwagę, czy na nałożonej warstwie MC-Top Primer nie osadza się woda.

Czas urabialności produktu zależy od warunków pogodowych.

W przypadku temperatury podłoża i otoczenia mniejszej niż + 5°C prace należy przerwać.

Wskazówka

Świeżo nałożona warstwa szepna nie może zostać pozostawiona przez dłuższy czas bez dalszej obróbki, ponieważ w ten sposób odparuje z niej zbyt dużo wody zarobowej.

Szpachle wykończeniowe nakłada się na jeszcze świeżą wilgotno-matową warstwę szepną.

**Właściwości techniczne produktu MC-Top Primer**

Parametr	Jednostka miary	Wartość	Uwagi
Czas zachowania własności roboczych	min.	ok. 60	przy temp. +20°C
Zalecane warunki podczas stosowania	°C	+5-+35	
Zużycie	kg/m ²	1,1	na 1 mm grubości warstwy
Ilość wody	l	0,9-1,0	na wiaderko 5 kg

Charakterystyka produktu MC-Top Primer

Barwa	szara
Zakładowa Kontrola Produkcji	ISO 9001/ EN 1504-3 oraz EN 1504-8
Sposób dostawy	wiadro 5 kg; 1 paleta (60 wiader po 25 kg)
Przechowywanie	Przechowywać w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przez okres do 12 miesięcy w suchych pomieszczeniach. Chronić przed przemarzaniem.
Usuwanie odpadów	W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie opróżniać

Podane informacje, dotyczące właściwości produktu są wynikiem badań laboratoryjnych i mogą różnić się w praktyce. Właściwe zastosowanie musi być ściśle określone na podstawie badań wstępnych w warunkach oczekiwanych w miejscu zastosowania.

Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej.

Wydanie 04/20. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność.