

Muraplast FK 48

Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody / upłynniająca

Właściwości produktu:

- nie zawiera składników powodujących korozję
- intensywne dyspergowanie zaczynu cementowego
- beton o jednorodnej strukturze dzięki chemiczno – fizycznemu działaniu
- redukcja tarcia wewnętrznej mieszanki betonowej
- zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w mieszance poprzez silne upłynnienie
- ułatwia wbudowanie, rozprowadzenie oraz zagęszczenie mieszanki
- ekonomiczne dozowanie

Zastosowanie produktu:

- prefabrykaty
- beton towarowy
- beton wytwarzany w miejscu budowy
- beton wysokowartościowy
- beton modyfikowany włóknami stalowymi
- posadzki przemysłowe

Sposób zastosowania:

Muraplast FK 48 to silnie skoncentrowany plastyfikator, który można stosować ze wszystkimi cementami normowymi.

Plastyfikator może być dozowany wtórnie na placu budowy. Wyjściowymi konsystencjami mogą być F2, F3 lub F4 pod warunkiem, że klasy te zostały osiągnięte poprzez wcześniejsze zastosowanie domieszki modyfikującej.

Muraplast FK 48 wykazuje intensywne działanie uplastyczniające już przy niewielkim dozowaniu. Aglomeraty ziaren cementu zostają zredukowane, a cement bardziej zwilżony, przez co łatwiej daje się rozprowadzić z pozostałymi składnikami mieszanki. W ten sposób powstaje dobrze urabialny beton, który łatwo daje się zagęścić.

Muraplast FK 48 znacznie redukuje zapotrzebowanie na wodę w mieszance. Poprzez obniżenie wskaźnika w/c uzyskuje się znaczny wzrost wytrzymałości wczesnej i końcowej. Przy zachowaniu stałej ilości wody możliwe jest wytwarzanie betonu o różnych konsystencjach (F2-F6).

Muraplast FK 48 można stosować z innymi domieszkami firmy MC-Bauchemie.

Muraplast FK 48 dodaje się do mieszanki podczas procesu mieszania. Najlepsze działanie wykazuje, gdy doda się go po wstępnym wymieszaniu suchych składników z wodą, jednakże możliwe jest również równoczesne dozowanie z wodą zarobową. Czas mieszania należy tak dobrać, żeby domieszka mogła całkowicie rozwinąć swoje upłynniająca działanie. W przypadku dozowania wtórnego do betonomieszarki na placu budowy należy ściśle trzymać się ogólnie przyjętych reguł dotyczących odpowiedniego sposobu mieszania.

Należy przestrzegać ogólnych wytycznych zawartych w karcie dot. zastosowania domieszek do betonu.

Techniczne właściwości produktu Muraplast FK 44:

Parametr	Jednostka miary	Wartość	Uwagi
Gęstość objętościowa	kg/dm ³	ok. 1,20	± 0,03 kg/dm ³
Zalecane dozowanie	g	2-40	na 1 kg cementu
Maks. zawartość chlorków	% masy	< 0,10	
Maks. zawartość alkaliów	% masy	< 6,00	

Właściwości produktu Muraplast FK 44:

Rodzaj domieszki	Domieszka do betonu znacznie redukująca ilość wody/upłynniająca EN 934-2: T 3.1/3.2 (Plastyfikator EN 934-2: T 2)
Barwa	brązowa
Postać	płynna
Deklaracje zgodności	0754-CPD-04-0226.1
Miejsce notyfikacji	MPA, Karlsruhe
Zakładowa Kontrola Produkcji	wg EN ISO 9001:2008 oraz EN 934-2/6
Sposób dostawy	beczka 230 kg kontener 1000 kg luźny towar w kontenerze / cysternie

Uwaga!

Informacje zawarte w niniejszej karcie technicznej wynikają z naszych doświadczeń i dotychczasowej wiedzy, nie są jednak wiążące. Należy je dostosować do konkretnego obiektu budowlanego, celu zastosowania oraz rzeczywistych warunków, oczekiwanych w miejscu zastosowania. Oznacza to, że odpowiadamy za poprawność tych danych w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wszystkie zalecenia naszych pracowników, odbiegające od danych, zawartych w naszych kartach technicznych są dla nas tylko wtedy wiążące, gdy zostaną potwierdzone pisemnie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad techniki budowlanej.

Wydanie 06/14. Ta karta została zaktualizowana. Tym samym wszystkie dotychczasowe jej wydania tracą ważność i prosimy o zaprzestanie korzystania z nich. W momencie kolejnej aktualizacji niniejsze wydanie przestaje być obowiązującym.