

Nafuflex GRID 25 NF

Wkładka wzmacniająca z włókna szklanego

Właściwości produktu

- Odporna na wodę i czynniki atmosferyczne
- Do stosowania na zewnątrz i wewnątrz pomieszczeń
- Wzmocnienie bitumicznych systemów uszczelnień z serii Nafuflex

Zastosowanie produktu

- Uszczelnienia budowli pomiędzy poszczególnymi warstwami izolacji bitumicznych
- Wtórne uszczelnienia spoin roboczych, szczelin

Sposób zastosowania

Aplikacja

Wkładkę wzmacniającą Nafuflex GRID 25 NF należy wbudować bezpośrednio w pierwszą warstwę bitumicznego systemu uszczelniającego.

Następnie wkładkę należy przyciąć na pożądaną długość, umieścić w wilgotnej warstwie izolacji i docisnąć (ręcznie lub za pomocą odpowiedniego narzędzia). Na koniec powierzchnię należy wygładzić.

Wkładkę należy wbudowywać z minimum 10 cm zakładem.

Wskazówka

Więcej informacji na temat zastosowania systemów izolacji z serii Nafuflex i MC-Proof znajdą Państwo w kartach technicznych poszczególnych produktów oraz w Ogólnych Wskazówkach dot. Stosowania.

Właściwości techniczne produktu Nafuflex GRID 25 NF

Parametr	Jednostka miary	Wartość	Uwagi
Gęstość	g/m ²	70	
Szerokość	m	1	
Długość	m	50	
Wielkość oczka	mm	5x5	kwadratowe
Zużycie	m/m ²	ok. 1,1	

Charakterystyka produktu Nafuflex GRID 25 NF

Barwa	biały
Powierzchnia	50m ²
Sposób dostawy	rolka: długość 50mb, szerokość 1 m

Podane informacje, dotyczące właściwości produktu są wynikiem badań laboratoryjnych przeprowadzonych w temp. 21 °C ±2 °C oraz względnej wilgotności powietrza 50%

Wskazówki dot. bezpieczeństwa

Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami, dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdujących się na etykietach produktu oraz w kartach charakterystyki.

Wydanie 2100001392. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność.