

Ortolan Extra 795

Emulsja antyadhezyjna do deskowań chłonnych i niechłonnych

Właściwości produktu

- Emulsja antyadhezyjna na bazie parafiny
- Wykazuje doskonałe właściwości antyadhezyjne
- Tworzy antyadhezyjną warstwę odporną na działanie czynników atmosferycznych
- Ulega biodegradacji
- Nie zawiera rozpuszczalników
- Wodorozcieńczalna, o bardzo łagodnej woni
- Nakładana pędzlem lub natryskiem
- Gotowa do użycia
- Klasa zagrożenia wody: 1 (niskie zagrożenie)
- Poziom jakości 4 zgodnie z kryteriami Niemieckiego Towarzystwa ds. Zrównoważonego Budownictwa (niem. Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen) ENV 1.2 „Zagrożenia dla środowiska lokalnego“

Zastosowanie produktu

- Niechłonne deskowania drewniane z dodatkiem tworzywa sztucznego, deskowania stalowe oraz z tworzyw sztucznych
- Deskowania chłonne, np. drewniane, styropianowe, z płyt OSB
- Matryce strukturalne
- Produkcja wysokiej jakości powierzchni betonu architektonicznego
- Przydatny w produkcji betonowych elementów prefabrykowanych, na budowie oraz w budownictwie mostowym
- Zapobiega występowaniu cukru drzewnego na powierzchni drewnianych deskowań

Sposób zastosowania

Ogólne informacje: Ortolan Extra 795 to bezrozpuszczalnikowa, wodorozcieńczalna emulsja antyadhezyjna do wszystkich rodzajów deskowań. Ze względu na swój skład emulsja ta jest szczególnie polecana do zastosowań uwarunkowanych zrównoważonym rozwojem.

Aplikacja środków antyadhezyjnych: Należy zapoznać się z informacjami, zawartymi w karcie „Ogólne wskazówki dot. zastosowania środków antyadhezyjnych”

Sposób postępowania: Przed zastosowaniem Ortolan Extra 795 należy dokładnie wymieszać. Następnie krem ten nanosi się za pomocą specjalnych urządzeń, tj. MC-Spezialspritze oraz MC-Pump 3 lub innych dostępnych urządzeń spryskujących (dysza 8002). Dopuszczalne jest również nanoszenie produktu pędzlem.

Ortolan Extra 795 dopiero po odparowaniu wody (moment, gdy naniesiony materiał przestanie się błyszczyć, ok. 15-20 min) tworzy na powierzchni deskowań wodoszczelną warstwę. Tempo odparowania wody zależy od temp., wilgotności oraz ruchów powietrza. W celu równomiernej aplikacji krem należy dodatkowo przetrzeć szmatką. Następnie można wbudowywać mieszankę betonową.

Należy przestrzegać informacji, zawartych w karcie „Ogólne wskazówki dot. zastosowania środków antyadhezyjnych”.

Właściwości techniczne produktu Ortolan Extra 795

Parametr	Jednostka miary	Wartość*	Uwagi
Gęstość objętościowa	g/cm ³	0,89	w temp. 20 °C
Zużycie	g/m ²	ok. 5-20	w zależności od podłoża i zastosowania
Temp. podczas zastosowania	°C	≥ 5 ≤ 35	temp. powietrza, podłoża i materiału (chronić przed słońcem)
Punkt zapłonu			nie występuje

Charakterystyka produktu Ortolan Extra 795

Baza	emulsja parafinowa
Konsystencja	krem
Barwa	zółtawa
Zakładowa Kontrola Produkcji	ISO 9001
Warunki przechowywania	Przechowywać w zamkniętych fabrycznie opakowaniach przez okres 12 miesięcy od daty produkcji. Składować w suchych i chłodnych pomieszczeniach.
Usuwanie odpadów	W trosce o środowisko opakowania należy dokładnie opróżniać.
Sposób dostawy	wiadro 15 l (1 paleta = 16 wiader po 15 l)

* Podane wartości są wynikiem badań laboratoryjnych, które zostały przeprowadzone w temp. 21 °C +/- 2 °C i względnej wilgotności powietrza 50 %

Wskazówki dot. bezpieczeństwa. Przed zastosowaniem należy zapoznać się z informacjami, dotyczącymi rodzaju zagrożenia oraz środkami ostrożności, znajdujących się na etykietach produktu oraz w kartach charakterystyki. Uwaga: Dane zamieszczone w niniejszej informacji bazują na naszych doświadczeniach i najlepszej wiedzy, nie są one jednakże wiążące. Należy zawsze dostosować je do danego obiektu budowlanego, rodzaju zastosowania i specyficznych dla danego miejsca wymagań. Nasze informacje odnoszą się do ogólnie uznanych zasad technicznych, których należy przestrzegać w trakcie obróbki materiału. W ramach tych założeń ponosimy odpowiedzialność za prawidłowość powyższych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostawy. Zalecenia podane przez naszych pracowników różniące się od danych zawartych w karcie są dla nas wiążące o tyle, o ile są one potwierdzone na piśmie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnych zasad techniki i sztuki budowlanej. Wydanie 2200010850. Niniejszy druk został aktualizowany pod względem technicznym. Unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, wydanie niniejsze traci ważność.