

Ortolan Extra 791

(dawna nazwa Ortolan SEP 791)

Bezrozpuszczalnikowa pasta o właściwościach antyadhezyjnych do gładkich szalunków

Właściwości produktu:

- wosk do deskowań o konsystencji pasty
- szybko ulega biodegradacji
- tworzy antyadhezyjną warstwę odporną na działanie czynników atmosferycznych
- nie zawiera rozpuszczalników
- o bardzo łagodnej woni
- mrozoodporna
- wykazuje doskonale właściwości antyadhezyjne
- gotowa do użycia
- klasa zagrożenia wody: 1 (niskie zagrożenie)

Zastosowanie produktu:

- gładkie deskowania stalowe, z tworzywa sztucznego oraz drewniane szalunki modyfikowane tworzywem sztucznym
- szczególnie wymagające powierzchnie betonu licowego
- wykańczanie detali elementów prefabrykowanych

Sposób zastosowania:

Informacje ogólne

Ortolan Extra 791 jest pastą antyadhezyjną nie zawierającą olejów mineralnych. Przeznaczona jest do gładkich szalunków.

Nanoszenie

Należy przestrzegać ogólnych wskazówek dotyczących zastosowania środków antyadhezyjnych, znajdujących się w karcie „Ogólne wskazówki dot. zastosowania środków antyadhezyjnych Ortolan”

Aplikacja

Ortolan Extra 791 nakłada się na suche szalunki w sposób równomierny i oszczędny przy użyciu gąbki, miękkiej szmatki lub w przypadku większych powierzchni gumową pacą.

Ortolan Extra 791 jest mrozoodporny. Pod wpływem niższych temperatur pasta staje się bardziej twarda. Podgrzewając Ortolan Extra 791 można sprawić aby był bardziej plastyczny i tym samym łatwiejszy do aplikacji w niskich temperaturach.

Ortolan Extra 791 natychmiast po nałożeniu tworzy hydrofobową powłokę, dzięki czemu od razu można wbudowywać mieszankę betonową.

Wskazówka

Prosimy o przestrzeganie ogólnych wskazówek dotyczących zastosowania środków antyadhezyjnych, które znajdują Państwo w naszej karcie „Ogólne wskazówki dot. zastosowania środków antyadhezyjnych Ortolan” oraz informacji zawartych w karcie charakterystyki produktu Ortolan Extra 791.

Dane techniczno-użytkowe produktu Ortolan Extra 791:

Parametr	Jednostka miary	Wartość	Uwagi
Gęstość objętościowa	g/cm ³	ok. 0,80	-
Zużycie	ml/m ²	ok. 15 - 30	w zależności od rodzaju szalunku i zastosowania
Temperatura zapłonu	°C	>130	

Właściwości produktu Ortolan Extra 791:

Zakładowa Kontrola Produkcji	wg EN ISO 9001
Baza	wosk parafinowy
Barwa	żółta
Postać	pasta
Sposób dostawy	wiadro 11 kg k1 paleta (24 wiadra po 11kg)
Warunki przechowywania	Przechowywać przez okres 12 miesięcy.
Usuwanie odpadów	W trosce o środowisko naturalne opakowania należy dokładnie opróżnić.

Podane informacje, dotyczące właściwości produktu są wynikiem badań laboratoryjnych i mogą różnić się w praktyce. Właściwe zastosowanie musi być ściśle określone na podstawie badań kontrolnych stanu konkretnego obiektu.

Uwaga!

Informacje, zawarte w niniejszej karcie technicznej wynikają z naszych doświadczeń i dotychczasowej wiedzy, nie są jednak wiążące. Należy je dostosować do konkretnego obiektu budowlanego, celu zastosowania oraz rzeczywistych warunków, oczekiwanych w miejscu zastosowania. Oznacza to, że odpowiadamy za poprawność tych danych w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży. Wszystkie zalecenia naszych pracowników, odbiegające od danych, zawartych w naszych kartach technicznych są dla nas tylko wtedy wiążące, gdy zostaną potwierdzone pisemnie. W każdym przypadku należy przestrzegać ogólnie obowiązujących zasad techniki budowlanej.

Wydanie 09/14. Ta karta została zaktualizowana. Tym samym wszystkie dotychczasowe jej wydania tracą ważność i prosimy o zaprzestanie korzystania z nich. W momencie kolejnej aktualizacji niniejsze wydanie przestaje być obowiązującym.