

Oxal PGP WTA

Mineralnie wiążący tynk wyrównawczy i magazynujący sól do napraw wilgotnych i zasolonych murów

Właściwości produktu:

- możliwość aplikacji do 30 mm na jedną warstwę
- szczególnie wysoka zdolność absorpcji soli
- wysoka przepuszczalność pary wodnej
- możliwość stosowania specjalnych maszyn tynkarskich

Zastosowanie produktu:

- nadaje się szczególnie do silnie zasolonych i zmuszających podłoża pod tynk
- nadaje się do wszystkich wiązanych mineralnie podłoży na powierzchniach wewnętrznych i zewnętrznych
- najlepszy do wypełniania spoin i do uzupełniania braków

Sposób zastosowania:

Przygotowanie podłoża

Przed naniesieniem Oxal PGP WTA należy usunąć pozostały na murze stary tynk na wysokość co najmniej 80 cm nad obszarem przeznaczonym do naprawy. Luźne cząsteczki, znajdujące się na murze farby, tynki półpłynne, kurz, brud, bitumy itp. należy usunąć całkowicie. Spoiny w murze wydrapać na głębokość co najmniej 2 cm. Następnie należy mur gruntownie oczyścić przy pomocy szczotki drucianej lub sprężonym powietrzem i zamknąć spoiny Oxalem PGP. Mocno nasiąkliwe lub suche podłoża należy najpierw zmoczyć. W celu poprawy przyczepności i optymalizacji nasiąkliwości podłoża nakłada się na przygotowane podłoże – zgodnie ze wskazówkami zawartymi w karcie katalogowej – Oxal VSM, jednak nie przykrywając całej powierzchni (50 – 70%).

W celu wyrównania większych ubytków i przy zwiększonej koncentracji szkodliwych soli tynku wyrównawczego Oxal PGP WTA można użyć jako pierwszej warstwy tynku.

Mieszanie

Zawartość worka Oxal PGP WTA wsypać do ok. 8-8,5 l czystej wody i mieszać mieszadłem wolnoobrotowym, aż do powstania homogenicznej masy przez ok. 1-2 minuty.

Aplikacja

Oxal PGP WTA można nakładać ręcznie lub maszynowo. Grubość warstwy zależy od stopnia zasolenia, minimalna grubość to 10 mm. Przy grubości tynku > 30 mm Oxal PGP WTA należy nakładać w dwóch warstwach, przy czym należy zachować odstęp czasowy co najmniej 1 dnia na mm grubości warstwy przed nałożeniem ostatniej warstwy (przy +20 °C i 65% względnej wilgotności). W celu zapewnienia odpowiedniej przyczepności pomiędzy poszczególnymi warstwami tynku jeszcze świeży tynk należy wykończyć ruchami poziomymi pacą zębatą, bądź po stwardnieniu zatrzeć kratą tynkarską.

Pielęgnacja świeżego tynku

Świeżo naniesiony Oxal PGP WTA należy chronić przed zbyt szybką utratą wody (słońce, wiatr, wysokie temperatury) w czasie twardnienia.

Wskazówka

Stwardniałej zaprawy nie wolno mieszać z wodą ani ze świeżą zaprawą w celu ponownego zastosowania!

Stosować się do wytycznej WTA-E-2-9-04/D „Sanitarne systemy czyszczące” oraz normy DIN 18550.

Techniczne właściwości produktu Oxal PGP WTA:

Parametr	Jednostka miary	Wartość	Wartość	Uwagi
Proporcje mieszania	l	ok. 8-8,5	na worek 30 kg	
Zużycie	kg/m ²	ok. 10	na ok. 10 mm grubości warstwy	
Wydajność	l	ok. 30	na worek 30 kg	
Czas zachowania właściwości roboczych	min.	ok. 60	przy +20°C i względnej wilgotności powietrza 65%	
Warunki podczas zastosowania	°C	≥ +5 - +30	temperatura powietrza i podłoża przed użyciem składować minimum 24 h w temp. > +5°C	
Zwartość porów powietrza	Obj.-%	> 20		
Grupa zapraw		R CS II	wg EN 998-1	
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej μ	-	< 15		
Porowatość	Obj.-%	> 45		

Właściwości produktu Oxal PGP WTA:

Świadectwa	Atest Higieniczny PZH Nr HK/B/0892/04/2012
Skład	cement o wysokiej odporności na siarczany zgodny z EN 197-1, uziarnienie wg EN 13139
Warunki przechowywania	W suchych pomieszczeniach w oryginalnie zamkniętych opakowaniach przechowywać przez 12 miesięcy.
Sposób dostawy	worek 30 kg 1 Paleta (35 worków po 30 kg)
Usuwanie odpadów	Ze względu na ochronę środowiska naturalnego opakowania trzeba całkowicie opróżnić z zawartości.

Podane informacje, dotyczące właściwości produktu są wynikiem badań laboratoryjnych i mogą różnić się w praktyce. Właściwe zastosowanie musi być ściśle określone na podstawie badań kontrolnych stanu konkretnego obiektu.

Uwaga!

Wszelkie informacje zawarte w niniejszej karcie oparte są na naszym doświadczeniu i najlepszej wiedzy, jednakże nie mogą być traktowane jako prawnie wiążące. Należy bezwzględnie każdorazowo stosować się do prawodawstwa miejscowego, w zakresie przeznaczenia oraz zastosowania w obiektach budowlanych. Przy spełnieniu powyższych wymogów odpowiadamy za poprawność przekazanych informacji w ramach naszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, Dostaw i Płatności. Wszelkie doradztwo ze strony naszych Współpracowników, odbiegające od treści naszych kart technicznych, jest wiążące jedynie w przypadku pisemnego ich potwierdzenia. W każdym przypadku należy stosować się do ogólnie obowiązujących zasad sztuki budowlanej.

Wydanie 5/14. Niniejszy druk został zaktualizowany pod względem technicznym. Tym samym unieważnia się dotychczasowe wydania i nie wolno ich stosować. W przypadku wydania nowej karty, zaktualizowanej pod względem technicznym, niniejsze wydanie traci ważność.